	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

HOJA TÉCNICA PINTURA LATEX SUPERIOR SATINADA ENTINTADA



DESCRIPCION Y USOS DEL PRODUCTO

Celcolor Superior pertenece a un nuevo concepto de protección y decoración de ambientes interiores y exteriores. El principio de formulación ofrece como característica principal una alta permeabilidad y lavabilidad. Su versatilidad lo convierte en el producto ideal para la restauración y decoración de edificios modernos y antiguos. La formulación da un perfecto balance de aditivos que confieren al producto una importante protección contra hongos y algas


INFORMACION TECNICA

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminantes como polvo, aceite, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la óptima adherencia. Si existe material pobremente adherido, este deberá ser eliminado en su totalidad. Si la superficie fue lavada, se deberá dar un tiempo prudencial para que pueda ser eliminada la mayor cantidad de humedad absorbida por la superficie.

PROPIEDADES FISICAS

PESO POR GALON (KG)	4,45-5,00
TIEMPO DE DURACION DE PINTURA APLICADA	7 – 10 años en condiciones normales
VISC. STORMER KREBS (KU)	100-115KU
SÓLIDOS POR PESO	64%-66%
RENDIMIENTO TEÓRICO	55 m2 a 1,2 mils de película seca.
	El rendimiento varía dependiendo del tipo de

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

superficie y el espesor que se aplique.

NOTA:

En casos especiales ,consulte con nuestro Departamento Técnico

FORMA DE APLICACION:

Puede ser aplicado por medio de brocha, rodillo, equipo de aire convencional o airless. 1. En los casos que presenten humedad extrema no se podrá asegurar el buen funcionamiento del sistema. 2. No se recomienda aplicar otro producto sobre el acabado, ya que podría perder su permeabilidad.

DATOS DE APLICACION

ESPESOR SECO X CAPA	1.2 mils (.0304 mm)
DILUYENTE	agua limpia
DILUCION	10% - 15%
TIEMPO DE SECADO	30 min. – 2 horas
	El secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
No. DE CAPAS	dos mínimo

SALUD Y SEGURIDAD

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

ENVASADO

1 GALON	5 GALONES (18.925 lts.)
---------	-------------------------

DISPONIBILIDAD DE COLORES

BASES	SERIES	TONOS	OBSERVACIONES
P	2001 - 3008	PASTEL	COLORES PREPARADOS
T	2001 - 3008	TINT - MEDIO	COLORES PREPARADOS
D	2001 - 3008	DEEP- INTENSO	COLORES PREPARADOS
C	2001 - 3008	CLEAR - SUPER INTENSO	COLORES PREPARADOS

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

Actualización: 01/10/2010

Revisión: 20/04/2017