	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO</b>	
	<b>Código</b>	<b>Versión</b>
	F-AC-10	00

## HOJA TÉCNICA CELCOLOR LÁTEX STANDAR



### DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO:

La pintura Celco Stándar es una pintura fabricada con resinas acrílicas que puede ser aplicada en exteriores e interiores y sobre superficies de concreto, ladrillo, fibrocementos y cartón, brindándoles una buena resistencia, rápido secado, sin olor y proporcionando un elegante acabado. Además es parte de un sistema tintométrico por lo que resulta ideal para la decoración y restauración de todo tipo de edificios ya que proporciona protección contra hongos y algas en las superficies.


### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminantes como polvo, aceite, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la óptima adherencia. Si existe material pobremente adherido, este deberá ser eliminado en su totalidad. Si la superficie fue lavada, se deberá dar un tiempo prudencial para que pueda ser eliminada la mayor cantidad de humedad absorbida por la superficie.

Si la superficie ya está afectada anteriormente por algas y hongos lavar con agua y jabón y eliminarlos completamente.

Para paredes de las casas nuevas es necesario utilizar un preparado de superficie como el sellamuro con el fin de evitar decoloración de la aplicación o resultados indeseados en el acabado.

Superficies nuevas: deben dejarse envejecer por 3 o 4 semanas. Si hubiera peligro de humedad por infiltración, antes de pintar, aplique un método adecuado de impermeabilizantes para paredes.

	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO</b>	
	<b>Código</b>	<b>Versión</b>
	F-AC-10	00

## PROPIEDADES FÍSICAS

PESO POR GALON (KG/GL)	4.6-5.25
TIEMPO DE DURACIÓN DE PINTURA APLICADA	2 AÑOS en condiciones normales
VISC. STORMER KREBS (KU)	100-115
SÓLIDOS POR PESO	41%-46%
RENDIMIENTO TEORICO	35-40 m2 a 1.5 mils de película seca. *El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie y el espesor que se aplique

### NOTA:


En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 66442100

### FORMA DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado por medio de brocha y rodillo. Los instrumentos de aplicación deberán lavarse con agua limpia antes de que la pintura seque.

### DATOS DE APLICACIÓN

ESPESOR SECO X CAPA	1.5 mils (.0304 mm)
DILUYENTE	Agua limpia
DILUCION	10 a 15%
TIEMPO DE SECADO	30 min. - 2 horas <b>El secado depende de la temperatura, humedad y espesor.</b>
No. DE CAPAS	dos mínimo

	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO</b>	
	<b>Código</b>	<b>Versión</b>
	F-AC-10	00

### **SALUD Y SEGURIDAD**

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

### **ENVASADO**

1 galón (3.785 lts.)

5 galones (18.925 lts.)

### **DISPONIBILIDAD DE COLORES**

Colores P, T, y D de sistema Celcolor.

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

**Actualización: 05/2020**